Silicona neutra
AF-8800

adhera®

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sellador de silicona neutra monocomponente de alto rendimiento.

Formulado para ofrecer una excelente adhesión y estabilidad dimensional sin descolgarse ni deformarse durante la aplicación. Ofrece alta durabilidad a la intemperie (rayos UV, lluvia, nieve) y estabilidad en un rango térmico de -40 °C a 150 °C.

Cumple con el estándar GB/T 14683-1-GN-25HM.



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Aberturas y acristalamientos: Sellado e instalación en puertas arquitectónicas, ventanas y vidrios.
- Construcción general: Unión, sellado y reparación en la mayoría de los materiales de construcción (incluyendo vidrio y superficies metálicas pintadas).

NO RECOMENDADO PARA

- Materiales que exudan aceites, plastificantes o solventes
- Inmersión continua en agua, zonas permanentemente húmedas o subterráneas.
- Contacto directo con alimentos.

Rendimiento	Valor medio
Apariencia:	Uniforma y pasta fina
Densidad (g/cm3)	1.48 – 1.55
Deslizamiento (Horizontal, vertical):	≤ 0
Tasa de extrusión (ml/min):	≥ 150
Tiempo libre de pegajosidad (min):	≤ 20
Tiempo de curado completo (h):	≤ 48
Resistencia a la tracción (MPa):	≥ 0.4
Dureza shore:	Dureza Shore A 38–48
Tasa de recuperación elástica (%):	≥ 85%

Características de curado (tira de goma de 6 mm, 23°C, 50%HR

COLORES DISPONIBLES

BLANCO NEGRO GRIS

TIAN'JAO ENTERPRISE

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CQC

ISO ISO14001

CE