

RENDIMIENTO		VALOR MEDIDO
Tiempo de corte (25° - Humedad 50%)		30 - 40 min
Clase de fuego:		B2
Resistencia a la tracción:	(Placa de aluminio bajo condiciones estándar)	92kpa
Resistencia al corte:	(Placa de aluminio bajo condiciones estándar)	100kpa
Expansion:	(Bajo condiciones estándar, con pistola)	45
Metros extendidos:	(900g, muestra hecha con pistola de pegamento, ancho de muestra aprox. 4cm, altura aprox. 3cm)	18m



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Sellado de juntas y fijación entre puertas, ventanas y paredes.
- Relleno de agujeros, grietas, muros, baldosas, pisos y reparación de suelos.
- Reparación y sellado de tuberías de agua, alcantarillas y otros orificios.
- Relleno de huecos en salas de grabación, estudios de transmisión y otras decoraciones, ayudando en la insonorización y amortiguación del sonido.

