

RENDIMIENTO	VALOR MEDIDO
Propiedades del material en estandizares de humedad (23°C ± 2°C y 50 ± 5% UR)	
Sistema de curado	Humedad del aire
Densidad (g/cm³):	1,53 ± 0,03 g/cm³
Temperatura de aplicación	5°C a 40°C
Formación de la piel	35 ± 10 min
Velocidad de curado	3 a 4 mm / 24 horas
Dureza shore A	25 ± 5
Resistencia a la tracción (MPa):	>1,0
Alargamiento a la rotura	>500%
Temperatura de trabajo	- 40°C a 90°C
Apariencia	Pastosa

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

La superficie debe estar seca, libre de suciedad, grasas, aceites y partículas sueltas.

Para una limpieza eficiente, utilizar únicamente alcohol isopropílico o agua.

Abrir la punta del sachet y cortar el pico aplicador según el diámetro deseado. Introducir el sachet en la pistola y aplicar.

Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse en un corto plazo.

Para asegurar una aplicación uniforme, delimitar el área con cinta de enmascarar y retirarla antes de que el sellador comience el proceso de formación de piel.

CARACTERISTICAS

- Material tixotrópico (no escurre en juntas verticales)
- Protección U.V.
- Excelente elasticidad
- Producto libre de solventes.
- Buena adhesión en superficies húmedas.
- Buena adherencia sobre hormigón, ladrillo, piedra natural y sintética, azulejos, cerámica, madera, MDF, vidrio, aluminio, chapas, acero, placas de ACM, PVC